FAG

3201-BB-2RSR-TVH

Angular contact ball bearing

Angular contact ball bearing 32..-B-2RSR-TVH, double row, seals, plastic cage

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design variant	B	Bearing without filling slot
Changed internal design	B	B
Sealing	2RSR	Contact seal on both sides
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamide PA66
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	GA13	Ball bearing and insert bearing grease
Axial internal clearance	CN	Group N (CN)

Main Dimensions & Performance Data

d	12 mm	Bore diameter
D	32 mm	Outside diameter
B	15,9 mm	Width
C_r	10.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	5.800 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	300 N	Fatigue load limit, radial
n_G	15.000 1/min	Limiting speed
≈m	0,056 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	16,2 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	27,8 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	0,6 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

r_{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	25,99 mm	Shoulder diameter outer ring
D_2	27,77 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	17,8 mm	Shoulder diameter inner ring
d_2	17,2 mm	Caliber diamter inner ring
a	16,5 mm	Distance between the apexes of the pressure cones
α	25 °	Contact angle

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- F_r Obciążenie promieniowe
- F_a Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- F_a Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- L_h Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje