FAG

6203-C-C4>V

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 62..-C, single row,
Generation C, steel sheet metal cage

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Version code	>V	Not marked on bearing
Changed internal design	C	GenerationC
Sealing	Without	Not sealed
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	P6	Class 6 (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Radial internal clearance	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	17 mm	Bore diameter
D	40 mm	Outside diameter
B	12 mm	Width
C_r	11.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	4.750 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	330 N	Fatigue load limit, radial
n_G	29.000 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	20.100 1/min	Reference speed
≈m	0,061 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	21,2 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	35,8 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	0,6 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

r_{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1 \approx$	32,9 mm	Shoulder diameter outer ring
$D_2 \approx$	34,84 mm	Caliber diameter outer ring
$d_1 \approx$	24,13 mm	Shoulder diameter inner ring
$d_2 \approx$	22,97 mm	Caliber diameter inner ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	13	Calculation factor

Właściwości

- Fr — Obciążenie promieniowe
- Fa — Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Fa — Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje