FAG

6206-C-2HRS-L138-C3>V

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 62..-C-2HRS, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Version code	>V	Not marked on bearing
Changed internal design	C	GenerationC
Sealing	2HRS	Contact seal on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	P6	Class 6 (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	L138	Grease (L138/customer specific)
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	30 mm	Bore diameter
D	62 mm	Outside diameter
B	16 mm	Width
C_r	22.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	11.300 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	770 N	Fatigue load limit, radial
n_G	10.200 1/min	Limiting speed
≈m	0,193 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	35,6 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	56,4 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	1 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

r_{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1 \approx$	52,67 mm	Shoulder diameter outer ring
$D_2 \approx$	54,91 mm	Caliber diameter outer ring
$d_1 \approx$	39,33 mm	Shoulder diameter inner ring
$d_2 \approx$	37,72 mm	Caliber diameter inner ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	13,8	Calculation factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje