FAG

S6302-2RSR-FD>N

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing S63..-2RSR-FD, corrosion-resistant materials, for Food industry, single row, seals, steel sheet metal cage

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Version code	>N	Not marked on bearing
Material Bearing	S	Stainless steel
Sealing	2RSR	Contact seal on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	FD	Grease with food application approval to NSF H1
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	15 mm	Bore diameter
D	42 mm	Outside diameter
B	13 mm	Width
C_r	12.100 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	5.400 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	335 N	Fatigue load limit, radial
n_G	11.000 1/min	Limiting speed
≈m	0,081 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	20,6 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	36,4 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	1 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

r_{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1 \approx$	34,7 mm	Shoulder diameter outer ring
$D_2 \approx$	36,6 mm	Caliber diameter outer ring
$d_1 \approx$	24,3 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	12,2	Calculation factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Ochrona przed korozją

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje